PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61250185 A

(43) Date of publication of application: 07 . 11 . 86

(51) Int. CI

C23F 4/00 H01L 21/302

(21) Application number: 60089499

(22) Date of filing: 25 . 04 . 85

(71) Applicant:

ANELVA CORP

(72) Inventor:

KODAIRA KICHIZO


(54) CLEANING METHOD FOR VACUUM TREATMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To effectively remove the remaining reaction product by introducing an oxidizing gas into a treatment chamber after a vacuum treatment to oxidize the remaining reaction product then introducing fluorine-contg. gas therein to generate plasma.

CONSTITUTION: The aluminum film formed on a silicon wafer 1 in the treatment chamber 2 is dry etched by which the remaining reaction product SixCly, etc. are stuck to the inside of the chamber 1. The gas contg. moisture is introduced into the chamber through a gas introducing port 8 upon ending of the etching to bring the remaining reaction product into reaction with the moisture in the gas to generate hydrogen chloride, by which the product is converted to SiO2. The higher effect is obtd. when the plasma is generated in this stage. The supply of the gas contg. moisture is stopped and the inside of the chamber 2 is evacuated when the reaction is thoroughly caused. The gas contg. fluorine (CF₄) is then introduced into the chamber to generate the plasma, by which the plasma cleaning is executed. The effective removal of the remaining reaction product sticking to the inside of the chamber 2 is thus made possible.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio



EST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

⑫ 公 開 特 許 公 報 (·A)

昭61-250185

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)11月7日

C 23 F 4/00 H 01 L 21/302 E-6793-4K 8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称

真空処理装置のクリーニング方法

②特 願 昭60-89499

②出 願 昭60(1985)4月25日

砂発 明 者

小 平

吉 三

東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 東京都府中市四谷5-8-1

⑪出 顋 人 日電アネルバ株式会社

砂代 理 人 弁理士 嶋 宜之

明細書

1 発明の名称

真空処理装置のクリーニング方法 2 特許請求の範囲

- (1) 処理室内で、塩素系ガスを用いてドライエッチング等の真空処理後、酸化性ガスを導入してその酸化性ガスあるいは酸化性ガスのプラズマに前記処理室を触れさせた後排気し、そしてファ素を含むガスを前配処理室内に導入し、その処理室内にプラズマを発生させて前記処理室内を洗浄するようにしたことを特徴とする真空処理装置のクリーニング方法。
- (2) 前記酸化性ガスが、水、過酸化水素、オゾンのうちいずれか一つを含むことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の真空処理装置のクリーニング方法。
- (3) 前配のフッ素を含むガスが、NF3、CF4 およびSF6 のうちいずれか一つ、あるいはその 一つと酸素との混合ガスであることを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載の真空処理装置のクリ

ーニング方法。

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、塩素系ガスを用いてドライエッチング等の真空処理をした後に行なう、真空処理を 置のクリーニング方法に関する。

(従来の技術)

一般に、例えばシリコンウェハー上に形成したアルミ薄膜をSiСl。ガスを用いてドラインチングする場合、解1図に示すように、アルミを蒸せて、かりコンウェハー1を処理室2内を高真でなる。そしてガス薄入口4よりSiСl。ガをを取る。では3に高岡被電響Eによって高周被をが立る。これらがアルミと反応して塩化アルミのエッチングが行なわれる。

このときに残留反応生成物Six Cly 等が高 周波電板3、アース電板6および処理室2の内壁 従来、これらの問題を解決するために、エッチング終了後処理室2内に大気を導入する前に、フッ案を含むガスを処理室2内に導入してプラズマクリーニングをしていた。

(本発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、残留反応生成物S 1 × C 1 ァ とファ素を含むガス(C F 4)とはほとんど反応しないので、各電極3、6 および処理室2 の内壁7に付着した残留反応生成物を取り除くことができ

に行なうことができ、装置の稼動率の向上も期待 できる。

(本発明の実施例)

第一図に示すように、シリコンウェハー1上に 形成したアルミ薄膜をドライエッチングした後、 ガス導入口8より水分を含んだガスを導入し、こ れにより残留反応生成物がガス中の水分と反応し て塩化水素を発生してSIO2 化する。

m H C I (gas) t + S I O 2

なお前記ガスを導入した際プラズマを発生させるとより効果的に上記反応を促進させることができる。十分反応した後に、水分を含んだガスの供給を止めて処理室2内を排気する。次にファ素を含むガス(CF4)を導入し、プラズマを発生させてプラズマクリーニングを行なう。すなわち

S 1 0 2 + C F 4 + e +

S 1 F 4 (gas) + + C O 2 + + e

となり、残留反応生成物を効果的に取り除くこ とができる。 ないという欠点があった。

この発明は、上記欠点を解消するようにした真 空処理装置のクリーニング方法を提供することを 目的とする。

(問題を解決するための手段)

この発明は、上記の目的を達成するために、真空処理技、酸化性ガスを導入して処理室に触れさせた技排気し、そしてファ素を含むガスを導入してプラズマを発生させて洗浄するようにしたものである。

(本発明の作用)

酸化性ガスを導入すると残留反応生成物が酸化 して、ファ素系ガスでエッチングしやすい SIO2 等の酸化物となり、これによりファ素を 含むガスによるプラズマクリーニングによって残 留反応生成物を効果的に取り除くものである。

(本発明の効果)

残留反応生成物を効果的に取り除くことができるので、再現性の良いエチング特性が得られる 他、真空処理装置のメンテナンスが安全かつ容易

以上のようなクリーニング工程の後に処理室 2 内を大気にしても塩化水素の臭いはほとんどな く、また各電極に付着していた残留反応生成物が 確実に減少していいた。

なお上記実施例では、水分を含んだガスを供給するようになっているが、これに限らず過酸化水素やオゾン等を含んだガスでもよく、またCFaの代りに、NFa、SFaやこれらのうちの一つと酸素との混合ガスでも目的を十分に達成することができる。

4 図面の簡単な説明

第一図はこの発明に係る真空処理装置の概略説 明図である。

1 … シリコンウエハー、 2 … 処理室

4、8 … ガス導入口、 5 … 排気口

代理人 弁理士 熊 宜之

